

Tableau caractéristiques des qualités

Matériaux	S.B.R	E.P.D.M	Polyuréthane
Température de travail	-30°C à 70°C	-30°C à 100°C	-20°C à 90°C
Utilisation recommandée	Abrasion, support, protection	Résistance aux intempéries extérieures, eau, UV	Isolation phonique et thermique, calfeutrage
Utilisation déconseillée	Eau, intempéries extérieurs, huile, UV	Usage d'huile, solvant, produit alcalin	Acides, produits chimiques fort, pétrole
Usage courant	Industrie, bâtiment, pneumatique	Automobile, chauffage, climatisation, bâtiment	Automobile, ameublement, bâtiment

Les valeurs présentées dans ce tableau servent d'indications pour la recherche d'une qualité spécifique; Pour des détails complémentaires sur les diverses qualités, se référer au tableau Page 8.

CAOUTCHOUC CELLULAIRE E.P.D.M

Bande spongieuse



5300000

Croutée 4 faces

Rouleau de 25 m

Densité : 450 kg/m³

		Largeur en mm							
		10	15	20	25	30	35	40	50
Epaisseur en mm	5	•	•	•	•	•	-	•	•
	10	•	•	•	•	•	-	•	•
	15	-	•	•	•	•	-	•	-
	20	-	-	•	•	•	•	•	-
	25	-	-	-	•	•	-	-	-
	30	-	-	-	-	•	-	•	-